BEST AVAILABLE COPY PATE ABSTRACTS OF JAPA

(11)Publication number:

59-120436

(43) Date of publication of application: 12.07.1984

(51)Int.CI.

B29H 7/00 H01B 5/14

// B29H 3/00 H01B 1/20

(21)Application number: 57-229354

(71)Applicant : SEIKOSHA CO LTD

(22)Date of filing:

27.12.1982

(72)Inventor: FUJITA MASANORI

(54) MANUFACTURE OF ANISOTROPICALLY CONDUCTIVE RUBBER SHEET

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled sheet simply without requiring a special equipment in such a manner as to be electrically conductive in the thickness—wise direction thereof but not in the lateral way by hardening an unhardened rubber mixed with a specified amount of conductive particles pressed with a flat plate after it is applied on one flat plate.

CONSTITUTION: An unhardened rubber (e.g. a thermosetting silicon rubber and photsetting rubber) mixed with 1W15vol% of conductive particles (e.g. silver in the form of a ball, a scale or the like) is applied on one flat plate, pressed with another flat plate and hardened as intact to obtain an intended rubber sheet. In the case of using a photosetting rubber, at least one of both the flat plates shall be light transmitting by nature.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY





(3) 日本国特許庁 (JP)

⑩ 公開特許公報 (A)

6) Int. Cl.³ B 29 H 7/00 H 01 B 5/14 # B 29 H 3/00

1/20

識別記号

庁内整理番号 8117--4F Z 6843-5E 8117--4F 8222--5E ④公開 昭和59年(1984)7月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

60異方導電性ゴムシートの製造方法

创特

願 昭57-229354

②出

願 昭57(1982)12月27日

(2)発明

H 01 B

者 藤田政則

東京都墨田区太平4丁目1番1

号株式会社精工舍内

⑪出 願 人 株式会社精工舎

東京都中央区京橋2丁目6番21

号

砂代 理 人 弁理士 最上務

明 細 領

1. 発明の名称

異方導電性ゴムシートの製造方法

2. 特許請求の範囲

した未硬化状態のゴムを塗布し、他の平板にて上記ゴムを押圧した状態で上記ゴムを硬化させるととを特徴とする異方導電性ゴムシートの製造方法。
(2) 上記ゴムは熱硬化型のゴムである特許請求の範囲第1項の異方導電性ゴムシートの製造方法。
(3) 上記ゴムは光硬化型のゴムであり、上記両平板の中少くとも一方は光透過性を有し、上記ゴムを押圧した状態で光照射して硬化させる特許請求の範囲第1項の異方導電性ゴムシートの製造方法。

(1) 平板上に、1~1 5volのの導電性粒子を混入

5. 発明の詳細な説明

この発明は異方導催性ゴムシートの製造方法に 関するものである。 異方導電性ゴムシートとは、ゴムシートの厚さ方向は電気的導通があるが、横方向には導通がないものをいい、複数の電極を設けた2枚の基板などの間に挟み、それぞれ対向する電極の導通をとるものである。

従来、異方導電性ゴムシートの製造方法として は、ゴムに導電性粒子を偏在させて硬化させたり、 あるいは、ゴムに導電性粒子を混入したものに磁 界をかけて、厚さ方向にのみ粒子がつながるよう にして硬化させるなどの方法をとっていた。

しかしこれらの方法は、いずれも特殊な設備を 要し、手間のかかる処理を施すので作業性が悪く、 コストが高くなっていた。

この発明はこうした従来例における欠点を解決 する新たな製造方法を提供するものである。

この発明によれば、平板上に、1~15vol多の 導電性粒子を混入した未硬化状態のゴムを強布し、 他の平板にて上記ゴムを押圧した状態で上記ゴム を硬化させることを特徴とする異方導電性ゴムシ ートの製造方法が提供される。

FP04.

'04, 9, **-**7 🛣

SEARCH REPORT

يلا ، سن.

BEST AVAILABLE COPY

導盤性粒子としては、金、銀、魚 シケル. 炭素等があるが、一般的には龈が られる。粒 の導通が不十分であり、ま 子の形状は球状に限らず鱗片状等であってもよい。 導電性粒子の大きさ、あるいは径は、得よりとす るゴムシートの厚さ以下であればよい。ゴムとし 用的には3~1 Ovolが混入すればよい。 ては熱硬化型のものでもよいし、さらには光硬化 寒 施 例 2。 型のものであってもよい。導電性粒子の花入制合 は、導偶性粒子が 1 5volまを越えると、ゴムシー

つぎにとの発明の実施例について説明する。 奥施例1。

とで1~1 5vol まと限定される。

トの横方向での導通が生じやすくなり、また 1 vol

ラ未満では厚さ方向の導通がとりづらくなる。そ

加熱硬化型のシリコンゴムを用い、これに種々 の割合で銀粉を混入した。表面を離辺用油脂で薄 くコートしたガラス板上に上記ゴムをスクリーン 印刷し、この上をポリ四フッ化エチレンにてコー トしたガラスで押圧し、クリップではさんだ状態 で、100℃で1時間加熱し、硬化させた。出来 たゴムシートを取出して、導通を調べてみたとと

では表面も硬化しなかった。

しかし光硬化型のゴムに導電性粒子を混入した ものも、平板間に押圧されて数 + 1 程度以下の薄 さに押しのはされた状態では硬化することがわか ったのである。

なお導質性粒子の混入割合については、実施例 1 と同じ結果がみられた。すなわち1~1 5 vol 8 でゴムシートの厚さ方向の導通がとられた。

この光硬化型のゴムを用いる場合は、接着面に 対し光を照射するので、ゴムを押圧する平板のう ち少くとも一方は光透過性を有するものでなくて はならないことはいうまでもない。

なお、光硬化型のゴムの中には導催性粒子のみ ならず、硬化をより確実にするためポリマピーズ 等の透明な弾性粒子を混入してもよい。またこの ビーズを基板のセルギャップのコントロール用に 用いてもよい。

上述の構成よりなる本明による異方導覚性ゴム シートの製造方法によれば、特殊な設備を必要と せず、簡単な工程で容易に製造することが可能と、

特開昭59-120436(2) ろ、導電性粒子が 1 vol 多未満しるのでは厚さ方向 Bivolのをこえた程 入割合では横方向の導通が生じるおそれがあった。 したがって1~1 5 vol % で使用可能であるが、実

光(紫外線)硬化型のゴムを用い、これに種々 の割合で銀粉を混入した。表面を離型用油脂で薄 くコートしたガラス板上に上記コムをスクリーン 印刷し、との上をポリ四フッ化エチレンにてコー トしたガラスで押圧し、クリップではさんだ状態 で紫外級を数分照射したところ完全に硬化した。

これまでは、光硬化型のゴムに導電性粒子を混 入した場合、この粒子が光を遮ぎり、硬化しない と常識的に考えられてきた。実際光硬化型のゴム に種々の割合で導電性粒子を混入したものを基板 上にたらしてそのままの状態で光(紫外殿)を照 射してみたところ、導電性粒子が ivol s以下では 硬化したが、1volのをこえるにしたがって表面は 硬化するが中身は硬化しなくなり、 1 0 vol 5 以上

なった。

以 F

特許出願人 株式会社 精 丁 舎 代埋人弁理士